

技術資料 Technical data sheet一般物性  
Physical properties

項目 Item	単位 Unit	SlimFlex SS-24PR	測定方法 Test Method
厚み Thickness	mm	1.00	Thickness gauge
密度 Density	kg/m <sup>3</sup>	240	INOAC法 (JIS K 6401 : 2011基準) INOAC method(Based on JIS K 6401 : 2011)
25%圧縮荷重 25% Compression Load Deflection	MPa	0.006	INOAC法 (JIS K 6254 : 2010基準) INOAC method(Based on JIS K 6254 : 2010)
圧縮残留歪 Compression Set	%	1.6	INOAC法 (JIS K 6401 : 2011基準) INOAC method(Based on JIS K 6401 : 2011)

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.